ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ООО «Прогресс»
115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2
Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09

Руководитель лаборатории
ИЛ ООО «Прогресс»
_____ А. М. Чернова
«16» Ноября 2023г.

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ (анализа) №38481-ПРГ/23 от 16.11.2023

1	Объект	Покрытия декоративные "Metoplax" на водной основе
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «СОЛИД», Адрес: 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Кондратенко, дом 3 литера С, помещение 1-Н, ИНН: 7810978150, ОГРН: 1147847296816
3	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «СОЛИД», Адрес: Россия, 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Кондратенко, дом 3 литера С, помещение 1-Н, ИНН: 7810978150, ОГРН: 1147847296816
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 38481 от 05 Октября 2023 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	06 Октября 2023 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	09 Октября 2023 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	12 Октября 2023 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ТУ 20.30.11−003−47969501−2021
9	Результаты	Таблица №1

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1	Внешний вид состава	В соответствии с образцом-эталоном, без посторонних включений	Соответствует требованию	ТУ 20.30.11-003-47969501-2021
2	Внешний вид покрытия	Однородная структура с различными эффектами: металлические, матовые, блестящие, мерцающие, а также текстурные и тактильно ощутимые, в соответствии с контрольным образцом-эталоном. Цвет – в соответствии с утверждённым образцом-эталоном или каталогом цветности	Соответствует требованию	ТУ 20.30.11-003-47969501-2021
3	Условная вязкость при температуре (20±0,5)°С: по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с, не менее	40 – 45	23,7	ТУ 20.30.11-003-47969501-2021
4	Водородный показатель pH	6,5-9,5	7,5	ТУ 20.30.11-003-47969501-2021
5	Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	60,0 – 80,0	72,5	ТУ 20.30.11-003-47969501-2021
6	Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более	24	24	ТУ 20.30.11-003-47969501-2021
7	Степень перетира, мкм, не более	45 – 50	70	ТУ 20.30.11-003-47969501-2021
8	Смываемость пленки, г/м, не более	3,5	3,1	ТУ 20.30.11-003-47969501-2021
9	Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С, ч, не менее	12	12	ТУ 20.30.11-003-47969501-2021

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Покрытия декоративные "Metoplax" на водной основе, **выпускаемые** Общество с ограниченной ответственностью «СОЛИД», Адрес: Россия, 196006, г.

Санкт-Петербург, ул. Кондратенко, дом 3 литера С, помещение 1-Н, ИНН: 7810978150, ОГРН: 1147847296816, **соответствуют:** ТУ 20.30.11−003−47969501−2021.

Исполнитель Г. И. Куликов

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).
Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Прогресс».
Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.