# Грунт-краска акриловая Metoplax

(ТУ 20.30.11-003-47969501-2021) Система менеджмента качества сертифицирована по ISO 9001:2015

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Грунт-краска акриловая Metoplax предназначена для укрепления основания, улучшения адгезии покрытия, обеспыливания и снижения последующего расхода декоративных материалов. Эффективно укрепляет мелкопористые, непрочные, мелящие и рыхлые основания.

Подходит для любых поверхностей – бетон, кирпич, ДПС\OSB без ламинации, гипс, обои, цемент, дерево, штукатурка.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Для внутренних и наружных работ. Грунт-краска Metoplax предназначена для укрепления непрочных, мелкопористых, мелящих, рыхлых поверхностей, а также поверхностей с высокой поглощающей способностью. Используется в качестве грунтовочного слоя перед нанесением декоративных покрытий.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕТОДУ НАНЕСЕНИЯ

Поверхность должна быть однородной, выровненной, высохшей и чистой. Имеющиеся непрочные части и отстающие слои старых покрытий удалить. Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпаклевочных составов. Шпатлевку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щетки или пылесосом. Перед нанесением Грунт-краски Metoplax защитите неокрашиваемые участки монтажным скотчем и пленкой.

Перед нанесением Грунт-краску Metoplax перемешать вручную. Материал готов к нанесению. Не требует разбавления.

Нанесите Грунт-краску Metoplax валиком с ворсом, краскопультом. В труднодоступных местах воспользуйтесь кистью.

Не допускается смешивание с материалами других производителей.

Приблизительный расход при нанесении одного слоя готового состава составляет 120 мл/м2.

Время высыхания - сухой на ощупь 2-3 часа, полное высыхание через 12 часов. Время высыхания материала может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.
Полный набор прочности через 28 суток.

**СОСТАВ**

Вода, акриловая дисперсия, перламутровый пигмент, мрамор, загустители, функциональные добавки.

**ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ**

Вода или мыльный раствор.

**ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ**

При работе использовать средства индивидуальной защиты (очки, перчатки, респиратор), работы проводить в хорошо проветриваемом помещении. При попадании материала в глаза и/или на кожу промыть обильным количеством теплой воды.

**ХРАНЕНИЕ**

В плотно закрытой оригинальной таре при температуре от+5°С до +35°С.
Транспортировка в плотно закрытой оригинальной таре при температуре от+5°С до +35°С.

Срок годности до 5 лет с даты производства, указанной на упаковке.

ВНИМАНИЕ !
ООО «СОЛИД» является единственным производителем продукции под маркой METOPLAX.
Выбирайте проверенного производителя. Остерегайтесь подделок!
Подробная информация на сайте: www.metoplax.ru